



▶ DPF 5200

可喷绘铸造级刻花玻璃膜

具有三种不同表面，DPF5200刻花玻璃贴膜是一款优质的装饰性的，2密耳（50微米）可喷绘的铸造膜，该产品的专门设计用于刻花玻璃或喷砂面的各式表层面。刻花玻璃的表面图案非常适合用于室内外的在玻璃、镜子、隔墙和展示面的装饰。在无需使用刻花或喷砂情况下，增加表层的刻花玻璃的优雅外观时，可以使用该产品。此款多用途产品可以表现出优质的展现效果和高品质的喷绘性能。独特的黏胶确保了最严格条件下优越的粘合力。DPF5200的户外耐久性能可达7年。

应用与特点

- 平整底纸
- 优越的粘剂，胶性和收缩性能
- 优越的户外耐久性和切割工艺提升产品性能
- 用于室内外装饰玻璃、镜子、隔墙和展示面的理想选择
- 适用弱溶剂、溶剂、Latex和UV喷绘墨水

技术参数

性能	测试方法	测试数值	
表面光泽度	光泽仪 60° 反射	4 - 20/ 光泽单位	
厚度	千分尺，美联邦测量指标	2 密耳 (50微米)	
抗拉强度	拉伸强度测试仪以 2 英寸 (51 毫米) 的间隙; 十字头速度 12 英寸/分钟. (5.1 毫米/秒), 纹理方向	4.5 磅/英寸	0.8 kg/cm
延展率	如上拉伸强度测试	≥150%	
保质期(盒装)	理想储存温度70华氏度 (21摄氏度), 50%相对湿度	产品出厂2年	
应用温度范围	干净及干燥的柔性基材表面	适宜温度: 60-90华氏度 适宜温度: 10-30摄氏度	
工作温度范围	测试前, 应用于蚀刻铝面板24小时, 100%相对湿度, 100华氏度 (38摄氏度) 放置500小时	无明显影响	
尺寸稳定性	158华氏度 (70摄氏度), 48小时测试值	1-2密耳	0.25-0.50毫米
脱胶率	剥离强度测试仪15分钟, 剥离强度测试仪 最终粘着力	3.6磅/英寸	0.65千克/厘米
底纸剥离力	环形初粘率测试仪 (TLMI标准) 300英寸/分 (762厘米/分钟)	150g/2 in	30g/cm

*标准条款以及条件适用

条款及条件

以下陈述完全取代所有明确或默示的担保条款：

此处所有陈述、技术信息和建议均基于ARLON认为可靠的测试，并依据精准仪器获得的具体数值。但ARLON并不担保其准确性和完整性，ARLON因此对其不予保证。销售商和生产商的唯一义务是替换已证实有缺陷的产品。生产商和销售商不应承担任何使用过程中或无法使用该产品而造成的直接或间接的损失或损害，且不予承担任何在产品处理或喷绘过程中造成的费用。在使用前，用户应决定该产品是否符合其预期，并承担由此产生的所有风险和责任。除了由ARLON的生产商和销售商亲手签署并发布的文件外，任何陈述和建议均不具有任何效力。

2015年11月